

# CARVER

by **Blanchon**  
GROUP

## SUPERVINILCOL/V chiaro/scuro

### Colla monocomponente vinilica

- ✓ Pronta all'uso
- ✓ Idoneo per parquet a listoni, listoncini, mosaico, lamparquet e parquet prefinito di piccolo formato
- ✓ Inodore

Cod. SO7577/78

Collante vinilico in dispersione acquosa ad alto residuo solido, per la posa del parquet su sottofondi cementizi assorbenti. Il prodotto è adatto alla posa di listoni, listoncini, mosaico, lamparquet, e parquet prefinito di piccolo formato su sottofondi cementizi porosi asciutti (non idoneo su massetti radianti).

Supervinilcol/V è utilizzabile anche in lavori di falegnameria grazie al suo tenace incollaggio legno/legno.



### VERIFICA E PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

**SOTTOFONDI A CALDANA POROSA IN CEMENTO:** il sottofondo deve essere piano e asciutto (umidità max. consentita: 2%) con una superficie rugosa ma non soggetta a sfarinamento o sgretolamento. A maggior garanzia, si consiglia di abraderare la superficie e di eliminare accuratamente la polvere prodotta (per l'abrasione utilizzare uno dei seguenti utensili: disco grana #16 in carburo di silicio, disco carborundum o utensile diamantato). Successivamente eseguire un trattamento consolidante con il nostro primer UNIVERSAL (vedi relativa scheda tecnica).

### APPLICAZIONE

Prima della posa controllare l'umidità del sottofondo (max 2%) e quella del legno, che deve essere del  $9\% \pm 2\%$ . Applicare uniformemente la colla sul sottofondo utilizzando la spatola dentata (tipo E o tipo A). Stendere la colla, di volta in volta, su una porzione limitata della superficie, per poter eseguire la posa subito o entro massimo 10 minuti. Eseguire la posa dapprima mediante un leggero movimento di scorrimento, infine battendo sugli elementi del parquet per fissarli. È indispensabile che la superficie da incollare sia completamente toccata dal collante. Prima di eseguire una lamatura è necessario attendere che il collante abbia fatto presa e che il legno sia tornato in equilibrio igrometrico con l'ambiente (per informazioni più dettagliate in merito contattare l'Assistenza Tecnica Carver).

### AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto e il legno ad una temperatura ambiente compresa fra  $+15^{\circ}\text{C}$  e  $+30^{\circ}\text{C}$ , con umidità relativa ambientale compresa tra il 30% e il 65%.
- Il prodotto non è idoneo per incollaggi su massetti radianti.
- Lasciare ambientare il legno, almeno 24 ore nel locale in cui va eseguita la posa
- Il tempo di presa e di essiccazione del prodotto è fortemente condizionato dalla temperatura e dall'umidità ambientale. Bassa temperatura ed alta umidità allungano i tempi.
- La resa del prodotto dipende dal grado di assorbenza del sottofondo.

- La pulizia del prodotto fresco su parquet prefinito deve essere effettuata con acqua tiepida.
- La rimozione di colla indurita su parquet prefinito può essere fatta solo per via meccanica e potrebbe portare ad un danneggiamento della finitura.

## DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Colore	Pasta gialla / marrone
Viscosità	1400 ± 400 Poise
Temperatura minima di applicazione	15 °C
Tempo aperto	8-12 minuti
Pedonabilità pavimento incollato dopo	24-36 ore
Levigatura dopo	2-20 giorni
Carico di rottura	1.5 N/mm <sup>2</sup>
Resa media	1,0 – 1,4 m <sup>2</sup> /kg
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida

**Teme il gelo!**

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.**

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.